

GEOTEXTIL 200gr



Filtrar



Separar



Drenar



Proteger



Controlar Erosión

NOMBRE DEL PRODUCTO		GEOTEXTIL NO TEJIDO DE PP				
ELEMENTO DE PRUEBA		GEOTEXTIL 200 gr/m²				
MODO DE PRUEBA		CONTROL PUNTUAL	FECHA DE PRUEBA			2024.08.03
PARAMETROS						
N°	ELEMENTO DE PRUEBA	UNIDAD	NORMA ASTM	REQUISITOS MÍNIMOS		RESULTADOS
				TEJIDO	NO TEJIDO	
				Er < 50%	Er ≥ 5%	
1	Resistencia a Tracción Longitudinal	N	D4632	1.100	700	APRUEBA
2	Costurado	N	D4632	990	630	APRUEBA
3	Punzonamiento CBR	N	D6241	2.200	1375	APRUEBA
4	Corte Trapezoidal	N	D4533	400	250	APRUEBA
5	Permitividad	S ⁻¹	D4491	0.05	0.05	APRUEBA
6	Abertura Aparente de Poros (AOS)	MM	D4751	0.43	0.43	APRUEBA
7	Estabilidad UV, 500h	%	D4355	50	50	APRUEBA



info@AUSTRALMAT.cl
+562 2938 0033
www.AUSTRALMAT.cl



Bodega: Buzo Sobenes 4874
Estación Central